CONVERTÓXIDO

Описание Продукта

Преобразователь окиси на основе специальные смолы в водной среде и активные субстанции, которые при контакте с окисью образуют стабильное химическое соединение черного цвета и создают нейтральный защитный слой, который препятствует образованию окиси..

Технические характеристики

Цвет	Слоновая кость (по окисленным поверхностям, при высыхании приобретает четный цвет)
Вид	Сатинированный
Сухой на ощупь	60 минут, в зависимости от наносимого слоя и условий окружающей среды
Повторная покраска	6 часа (слой закрепителя другого продукта, 24 часа).
Продуктивность	9 - 12 м²/л, слой, в зависимости от состояния поверхности
Растворитель	Вода
Хранение	Отличный до 1 года/лет, в упаковке производителя, закрытый, при нормальной температуре и влажности. Сохранять на складах, защищенных от низких температур

Свойства

Простота применения
Проникает через все слоистые слои оксида
Реагирует, стабилизирует, фиксирует и превращает оксид в нейтральный защитный слой, который предотвращает распространение ржавчины
Образует водостойкий барьер
Облегчает адгезию следующих слоев обработки

Применение

Подходит для подготовка к удалению ржавчины до :Заржавленные поверхности из железа и стали.
Подходит для антикоррозийная обработка до :Железные и стальные элементы, детали, конструкции, мелкий ремонт и патчи в бытовой технике, машинах.

Способ использования

Хорошо перемешать содержание контейнера
Наносить без разбавления
Нанесение на: Щетка, пистолет безвоздушный и валик
Отделить необходимое количество в другую емкость, отдельно от начальной упаковки, и не вливать обратно остатки в начальную упаковку, избегая, таким образом, реакции из-за загрязнения

Подготовка поверхностей

Oficinas centrales */ Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Полностью уничтожить неплотная ржавчина на поверхности и пыль, жиры, масла, влажность, старые краски или в плохом состоянии
Нанести 1 или 2 слоя Convertóxido и оставляя время перекраски между слоями
Нанести грунтовки Minio SIntético или грунтовка Antioxidante и завершить двумя слоями закрепителя Viking, Barpsint Alta Decoración и т.д.

Рекомендации перед использованием

Не наносить при температуре ниже 10ºC.

Другие данные

Упаковка	0.5L и 1L
ЛОВ ГР/Л	1.170

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Не сохранять в открытой или начатой таре.
Применять при хорошем обновлении воздуха.
При использовании при внешних работах, являясь продуктом в водной среде, он чувствительный к влиянию дождя.

Примечание

Этот файл был подготовленным исключительно с демонстративной целью и не заменяет консультации экспертов представленная информация соответствует нашим знаниям в настоящий момент, полученным из нашего собственного опыта. по этим причинам, мы не можем брать на себя какие-либо нежелательные последствия в результате его использования. 07-11-2013 Этот файл аннулирует все предыдущие.

Oficinas centrales */ Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com