línea madera
Wood line / Ligne bois

POLPARQUET STEP

Описание продукта	Двухкомпонентный прозрачный полиуретан специально предназначенный для деревянных полов
Свойства	Простота применения Хорошая поверхностная твердость
Рекомендованное использование	Продукт, рекомендованный для использования по паркету
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA

Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	49% ± 2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	100" ± 5
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1+/-0.020
Блестящий (угол 60º)	UNE EN ISO 2813	Матовый, сатинированный и яркий

Характеристики Смесь

Катализатор		CATALIZADOR Nº 245
Пропорция Смеси (% от объема)		100%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	38% ± 2
Вязкость Смеси (Copa Ford 4)	UNE EN ISO 2431	23" ± 3
Строк годности Смеси	UNE EN ISO 9514	5 до 6 часов при 20ºC

Характеристики применение

Вязкость Употребление (Copa Ford 4)	По применению
Система Использования	Распылитель краски и валик
Рекомендованная толщина слоя	120-130 гр/м²
Сухой на ощупь	30 до 60 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Полное затвердение	2 дней
Перекрашиваемый	Для второго слоя от 5 - 6 часов

Комментарии в отношении процесса использования

Процесс: FONDIPOL 1001 / K91 (50%).

Шлифованный
Если вы хотите покрыть вторым слоем Polparquet, предварительно отшлифуйте первый слой.
В случае смолистой древесины, перед нанесением грунта нанести один слой IMPRIMACION AISLANTE B / K105 (100%)
Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130
Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем обновлении воздуха.

Oficinas centrales / Headquarters / Siège social
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Не сохранять в открытой или начатой таре.
Максимальная стабильность катализатора меньше 6 месяцев при температуре 20°C.
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Сохранят в недоступном для детей месте.

Примечание

Этот файл был подготовленным исключительно с демонстративной целью и не заменяет консультации экспертов представленная информация соответствует нашим знаниям в настоящий момент, полученным из нашего собственного опыта. по этим причинам, мы не можем брать на себя какие-либо нежелательные последствия в результате его использования. 12-05-2011 (2) Этот файл аннулирует все предыдущие.

Oficinas centrales */ Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com